



GIPSBLOKKENLIJM

BRILJANT - WIT

PRODUCTOMSCHRIJVING

Fabrieksmatig voorgemengde gipslijm overeenkomstig NEN-EN 12860 voor het lijmen en pleisteren van scheidingswanden van gipsblokken. De gipslijm is ook zeer geschikt voor het bewerken van gepleisterde oppervlakken, het plaatsen van stucdragers en het repareren van beschadigingen aan een gipswand.

VOORBEREIDING

Gipsblokken moeten stof- en vorstvrij zijn, plamuoeroppervlakken bovendien droog, glad en draagkrachtig. Alle soorten vuil van welk soort dan ook vóór het plamuren verwijderen. De gipslijm niet aanbrengen bij temperaturen onder 5 °C.

AANMAAK

1,6 kg lijm op 1 liter water strooien (ca. 15 liter water voor een zak), laten zakken en gelijkmatig doorroeren.

VERWERKING

Bij het verlijmen van de blokken de gipslijm ruim aanbrengen op mes-sing en groef. Overtollige gipslijm met een spatel egaal verwijderen. Afhankelijk van de vereiste oppervlaktekwaliteit de naden en/of het gehele oppervlak glad pleisteren. Gereedschap na gebruik goed reinigen met water.

HOUDBAARHEID

Ca. 6 maanden; droog

VERWERKINGSTIJD

Ca. 300 minuten

AANBRENGSTERKTE

Tot 3 mm

UITSTRIJKVERMOGEN

Ca. 1,00 - 1,50 kg/m² wand

Waarden kunnen afhankelijk van de pleisterlaagdikte, ondergrond, omgevingstemperatuur en verwerkingsomstandigheden afwijken.

PRODUCTINFORMATIE

www.speedline.nl

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de plâtre prémélangée en usine selon la norme EN 12860 pour le collage et le plâtrage des cloisons en blocs de plâtre. La colle à plâtre convient également pour travailler sur des surfaces plâtrées, placer des supports en plâtre et réparer les dommages causés à un mur en plâtre.

PRÉPARATION

Les plaques de plâtre doivent être exemptes de poussière et de gel, les surfaces plâtrées doivent être sèches, lisses et porteuses. Enlevez les saletés de toutes sortes avant de remplir. Ne pas appliquer la colle à plâtre à des températures inférieures à 5 °C.

MISE EN ŒUVRE

Répartir 1,6 kg de colle sur 1 litre d'eau (environ 15 litres d'eau pour un sac), laisser couler et remuer uniformément.

TRAITEMENT

Lors du collage des blocs, appliquez généreusement la colle à plâtre sur les languettes et les rainures. Enlevez l'excès de colle à plâtre uniformément avec une spatule. En fonction de la qualité de surface requise, lissez les joints et/ou toute la surface. Nettoyez bien les outils à l'eau après utilisation.

VIE DE LA FICHE

Environ 6 mois ; sec

TEMPS DE TRAITEMENT

Environ 300 minutes

FORCE D'APPLICATION

jusqu'à 3 mm

CAPACITÉ DE DIFFUSION

Environ 1,00 - 1,50 kg/m²

Les valeurs peuvent varier en fonction de l'épaisseur du plâtre, du substrat, de la température ambiante et des conditions de traitement.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

www.speedline.be

25 KG

CE		Stukadoorspecialist BV Industrieweg 17 - 5145PD - Waalwijk	
22		DOP N°: 4003230006787	
EN 12860			
nl EN 12860 Kleefmiddelen op gipsbasis.			
fr EN 12860 Liants collants à base de plâtre.			
nl Kleefmiddelen op gipsbasis voor gipsblokken			
fr Liants collants à base de plâtre pour carreaux de plâtre			
nl Reactie op vuur	A1		
fr Réaction au feu			
nl Gevaarlijke stoffen	NPD		
fr Emission de substances dangereuses			

INHOUD: 25 KG

Artikelnr. 105874155



www.speedline.nl / www.speedline.be