

Brander Spack X

OMSCHRIJVING	Spuitleister voor binnen op basis van een anorganisch bindmiddel en kunstharstdispersie.										
GEBRUIKSDOEL	Geschikt voor het afwerken van wanden en plafonds in woning- en utiliteitsbouw. Toe te passen op alle vlakke en gladde minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.										
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Decoratief structuureffect. - Goede dekking. - Goede verwerking. - Hoogvullend vermogen en hoog standvermogen. - Grote inwendige hardheid. - Schrobvast. - Overschilderbaar.										
KLEUREN EN GLANS	Wit. Mat.										
VERPAKKING	Plastic zakken (met handgreep) van 25 kg.										
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. <table><tr><td>Dichtheid</td><td>: ca. 1,8 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>: ca. 78 gew. %</td></tr><tr><td>Doorgedroogd na</td><td>: ca. 24 uur</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>: circa 3 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Niet in felle zon plaatsen.</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>: niet van toepassing</td></tr></table>	Dichtheid	: ca. 1,8 kg/dm ³	Percentage vaste stof	: ca. 78 gew. %	Doorgedroogd na	: ca. 24 uur	Houdbaarheid	: circa 3 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Niet in felle zon plaatsen.	Vlampunt	: niet van toepassing
Dichtheid	: ca. 1,8 kg/dm ³										
Percentage vaste stof	: ca. 78 gew. %										
Doorgedroogd na	: ca. 24 uur										
Houdbaarheid	: circa 3 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Niet in felle zon plaatsen.										
Vlampunt	: niet van toepassing										
GEMIDDELD VERBRUIK	Circa 1,8 kg/m ² , mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond.										
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, hard, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.										

Brander Spack X

VERWERKINGS- CONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Niet volledig uitgeharde Brander Spack X is gevoelig voor vorst en extreme vochtbelasting (condensvorming).

Lage temperaturen en hoge R.V. beïnvloeden het drogingsproces nadelig.

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur, een te hoge relatieve luchtvochtigheid en een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc.

Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces door te zetten.

SYSTEMEN

- Reinigen tot een gezonde en draagkrachtige ondergrond.
- Niveauverschillen en incidentele beschadigingen repareren en egaliseren met een mengsel van 2 à 3 volumedelen Brander Plast KV en 1 volumedeel aangemaakte handgips.
- Naar behoefte extra egaliseren met Brander Plast KV, zonder toevoeging.
- Een laag Brander Spack X spuiten. Deze laag direct glad en dekkend afmeten met behulp van een breed Zweeds mes.
- Het geheel afspreken met Brander Spack X in de gewenste eindstructuur.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de ondergrondconditie, kan het noodzakelijk te gronderen met Brander Isofix (1:4 verdund).
- Elke laag van het systeem dient volledig doorgedroogd te zijn alvorens de volgende wordt aangebracht.
- Goed ventileren, direct na applicatie, is van belang voor het uiteindelijke resultaat.

Brander Spack X op hout

Voor kleine onderdelen van hout, spaanplaat en multiplex die meegespoten moeten worden, geldt het volgende vrijblijvende advies:

- Houtwerk voldoende droog (houtvochtgehalte max. 17% gemeten met Protimeter).
- Dekkend behandelen met Brava Isotex.
- Na doordroging een 'open' eindstructuur aanbrengen met Brander Spack X.

Uitgebreide systeeminformatie

Hiervoor wordt verwezen naar systeemblad 4934.

Brander Spack X

**VERWERKINGS-
GEGEVENS****Applicatie**

Voor aanbrengen van meslaag en structuurlaag een spackspuitmachine.
Voor afmessen een Breed Zweeds mes.

Verdunning

Indien nodig, maximaal 1% leidingwater.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water.

Opmerking

Niet te behandelen delen afschermen.
Delen die abusievelijk met Brander Spack X bespoten zijn, direct met warm water schoonwassen.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander Spack X.

**AANVULLENDE
GEGEVENS****Instructies voor overschilderen**

Zie bewonersadvies, op aanvraag verkrijgbaar.

REFERENTIES**Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend



 Een PPG Merk