

Brander Verf- en Behangklaar

OMSCHRIJVING	Egalisatiepleister voor binnen op basis van een anorganisch bindmiddel en kunstharstdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Geschikt voor het behangklaar maken en schilderklaar maken van wanden en plafonds in woning- en utiliteitsbouw. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Strakke, gladde, witte afwerking.- Goede dekking.- Uitstekende verwerking.- Hoogvullend vermogen en hoog standvermogen.- Grote inwendige hardheid.- Na 1 laag behangklaar.- Na 2 lagen schilderklaar.- Niet verpoederend.
KLEUREN EN GLANS	Wit. Mat.
VERPAKKING	Plastic zakken (met handgreep) van 25 kg.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,8 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 76 gew.% 2 ^e laag aan te brengen na : ca. 3 uur Houdbaarheid : circa 3 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Niet in felle zon plaatsen. Vlampunt : niet van toepassing
GEMIDDELD VERBRUIK	Circa 1 kg/m ² per laag, mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond.
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Gipsgebonden pleisters dienen volledig doorgedroogd te zijn.

Brander Verf- en Behangklaar

VERWERKINGS- CONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Niet volledig uitgeharde Brander Verf- en Behangklaar is gevoelig voor vorst en extreme vochtbelasting (condensvorming).

Lage temperaturen en hoge R.V. beïnvloeden het drogingsproces nadelig.

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur, een te hoge relatieve luchtvochtigheid en een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc.

Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces door te zetten.

SYSTEMEN

Behangklaar maken (resultaat conform Groep 2)

- Reinigen tot een gezonde en draagkrachtige ondergrond.
- Niveaoverschillen en incidentele beschadigingen repareren en egaliseren met een mengsel van 2 à 3 volumedelen Brander Verf- en Behangklaar en 1 volumedeel aangemaakte handgips.
- Na droging een laag Brander Verf- en Behangklaar spuiten. Deze laag direct glad en dekkend afmeten.

Schilderklaar maken (resultaat conform Groep 1)

- Reinigen tot een gezonde en draagkrachtige ondergrond.
- Niveaoverschillen en incidentele beschadigingen repareren en egaliseren met een mengsel van 2 à 3 volumedelen Brander Verf- en Behangklaar en 1 volumedeel aangemaakte handgips.
- Na droging een laag Brander Verf- en Behangklaar spuiten. Deze laag direct glad en dekkend afmeten.
- Na droging een tweede laag Brander Verf- en Behangklaar spuiten. Deze laag direct glad affilmen.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de ondergrondconditie, kan het noodzakelijk te gronderen met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Elke laag van het systeem dient volledig doorgedroogd te zijn alvorens de volgende wordt aangebracht.
- Goed ventileren, direct na applicatie, is van belang voor het uiteindelijke resultaat.

Uitgebreide systeeminformatie

Hiervoor wordt verwezen naar de volgende systeembladen:

Egaliseren van minerale ondergronden binnen; zie systeemblad 4933.

Egaliseren van gipskarton- en gipsvezelplaten; zie systeemblad 4946.

Brander Verf- en Behangklaar

**VERWERKINGS-
GEGEVENS**

Applicatie
Voor aanbrengen van het materiaal een spackspuitmachine.
Voor afmessen en affilmen een breed Zweeds mes.

Verdunning
Indien nodig, maximaal 1% leidingwater.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met water.

Opmerking
Niet te behandelen delen afschermen.
Delen die abusievelijk met Brander Verf- en Behangklaar bespoten zijn,
direct met warm water schoonwassen.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander Verf- en Behangklaar.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77,
Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2010
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

