



Nieuw

Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V.

Postbus 73

4130 EB Vianen

Tel: 0347-325100

Fax: 0347-325125

E-mail: info@gyproc.nl

Internet: www.gyproc.nl

Plâtres Lambert Finesse

Hechtgips voor handmatige en
machinale verwerking



- **Superieur hechtend vermogen**
- **Zowel in dunne als dikke lagen toepasbaar**
- **Hoog vullend vermogen, zonder craquelé**
- **Handmatig en machinaal te verwerken**
- **Geschikt voor vele ondergronden**

Plâtres Lambert Finesse

Plâtres Lambert Finesse is een lichtgewicht hechtgips met een maximaal rendement. Geschikt voor het glad afwerken van met name beton, cellenbeton, kalkzandsteen. Het product kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht.

Plâtres Lambert Finesse is zeer licht en soepel te verwerken in alle arbeidsgangen en heeft een hoog vullend vermogen, zonder craquelé! Het product is dankzij de unieke samenstelling zowel dun als dik toe te passen. De verwerkingstijd is speciaal afgestemd op de meest gangbare toepassingen. Het product droogt gelijkmatig op en vormt een sterke homogene massa.

Toepassing

Toepassingsgebied	Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.
Ondergrond	Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten. De ondergrond dient altijd stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn.
	Zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met een voorstrijkmiddel.
Laagdikte	Ca. 2 - 12 mm.
Afwerking	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

Verwerking

Mengverhouding	16 liter water op 25 kg gips.
	Voor optimale verwerking de gips enkele minuten laten 'drinken'.
Gemiddeld verbruik	Ca. 0,9 kg per m ² per mm dikte.
Totale verwerkingstijd	Ca. 2 uur en 15 minuten.
Droogtijd	2-12 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuclaag en klimatologische omstandigheden.
Klimatologische omstandigheden	Relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 80 % en een omgevingstemperatuur van minimaal 5° C.
Bouwomstandigheden	Wind- en regen-/waterdicht alsmede opgeruimd en bezemschoon.

Verpakking en opslag

Verpakking	Zakken van 25 kg. Verpakt per 50 zakken op wegwerppallets met beschermhoes.
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	Minimaal 4 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.