



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX P 52

Concentraat

Vorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm

Vrij van oplosmiddelen

Voor vloeren

Vorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking

Verhindert het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond

Met water te verdunnen


In het systeem met

ARDEX K 14 Systeem-uitvlakproduct

ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct

ARDEX-vloerbedekkinglijmen met geurneutrale eigenschappen voor een schone kamerlucht.



Lid van de Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
kundendienst@ardex.de
www.ardex.nl

ARDEX P 52

Voorstrijkconcentraat

Toepassing:

Binnen. Vloer.

Vorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking.

- Voor het binden van reststof en poederende ondergronden, bijv. op geschuurde, zuigende anhydriete dek- en vloervloeren (calciumsulfaatdekvloeren)
- Voor het voorstrijken van cementdekvloeren en betonvloeren
- Als hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met name dichte cementdekvloeren en spaanplaten
- Als hechtbrug op verbeterde calciumsulfaat dekvloeren, terrazzo, zandsteen en kleine en grote tegels

voor egalisatie- en uitvlakproducten.

Als afsluiting van poriën op zuigende ondergronden verhindert ARDEX P 52

- bij latere egalisielagen het opstijgen van luchtbelletjes uit de ondergrond
- het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egalisielagen

Samenstelling:

Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme groene kunstharst dispersie, die na het drogen het indringen van water duidelijk tegengaat.

Ondergrond:

De ondergrond moet droog, vast en vrij van stof en oplosmiddelen zijn.

Verwerking:

ARDEX P 52 in een schone emmer volgens de voorgeschreven mengverhouding met water mengen.

Vorstrijk met bezem, borstel of rol gelijkmatig opbrengen en tot een heldere dunne laag laten drogen, voordat met volgende werkzaamheden wordt begonnen.

De minimumtemperatuur van de vloer moet $> +10^{\circ}\text{C}$ zijn.

Materiaalverbruik:

Mengverhouding: 1 deel ARDEX P 52 : $\frac{1}{2}$ deel water
ongeveer 200 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding: 1 deel ARDEX P 52 : 1 deel water
ongeveer 150 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding: 1 deel ARDEX P 52 : 3 delen water
ongeveer 50 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding: 1 deel ARDEX P 52 : 5 delen water
ongeveer 30 g ARDEX P 52/m²

De onderstaande tabel bevat de verschillende ondergronden met de aanbevolen mengverhoudingen:

Ondergrond	Vorstrijk	Verdunding ARDEX P 52 : water
Gladde en dichte ondergronden, zoals voorgefabriceerde betonvloeren of sterk verdichte cementdekvloeren en houtspaanplaten, verbeterde anhydriete vloeren, terrazzo, zandsteen, kleine en grote tegels, oude ondergronden met daarop egalisaties en lijmrasten	ARDEX P 52	1 : $\frac{1}{2}$
Zuigende betonnen vloeren	ARDEX P 52	1 : 3
Cementdekvloeren, poreus, sterk zuigend, anhydriete dekvloeren, zuigend of geschuurd, onder of tussen egalisatie- en uitvlakproducten	ARDEX P 52	1 : 5
Calciumsulfaat dekvloeren en zuigend of geschuurd calciumsulfaat-vloervloeren	ARDEX P 52	1 : 3

Let op:

Het gebruik van ARDEX P 52 buiten en in permanent vochtige ruimtes wordt niet aanbevolen. De droogtijd, ca. 1–3 uren, is afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond en de omstandigheden op de bouwplaats. Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Bij de toepassing op oude ondergronden moet men erop letten, dat de egalisatie- en lijmrasten watervast, voor de komende belastingen voldoende draagkrachtig zijn en goed aan de ondergrond hechten. De voorstrijk een nacht laten drogen. Met water oplosbare egalisatie- en lijmrasten moeten volledig worden verwijderd. Bij lijmrasten op basis van polyurethaan, epoxydehars en bitumen moet ARDEX P 82 als hechtbrug gebruikt worden.

GISCODE: D1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Verpakking: Emmers met 20 kg, 10 kg en 5 kg netto

Opslag: Vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakking te bewaren.

Wij bieden de garantie voor de foutloze kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie zijn, aangezien wij geen invloed hebben op de voorwaarden op de bouwwerf en de uitvoering van de werkzaamheden.